

Universalus alkidinis gruntas BIOLAR GF-021



Charakteristikos: Universalus alkidinis, antikorozinis, greitai džiūstantis gruntas. Skirtas gruntuoti metaliniams paviršiams prieš dažant juos įvairiomis emalėmis, vidaus ir lauko darbams. Tinka gruntuoti ir medinius paviršius

Paviršiaus paruošimas: Paviršius turi būti sausas, nuvalytas nuo riebalų, teršalų ir rūdžių. Anksčiau dažytus paviršius būtina nuvalyti nuo senų atsilupančių dažų naudojant švitrinį popierių arba naudojantis senų dažų chemine nuėmimo priemone LARAFENS.

Dažymas: Prieš naudojimą gruntą gerai išmaišyti, esant reikalui praskiesti skiedikliu iki darbinio klampumo. Dengti 1-2 sluoksniais. Darbo instrumentus valyti skiedikliu Ksilol arba 646

Džiūvimo laikas: 16 val.

Sunaudojimas: 1L / 10-12m²

Skiediklis: ksilolas, solventas

ĮSPĖJIMAS!

H226: Degus skystis ir garai.

H312+H332: Kenksminga susilietus su oda arba įkvėpus.

H315: Dirgina odą.

Sudėtyje yra etilo metilo ketoksimų ir kobalto 2 etilheksonato. Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Rišančioji medžiaga	Alkidinė derva
Skiediklis	Solventas, ksilolas
Blizgumas	Matinis
Spalva	Raudonai ruda, pilka
Dažymo instrumentai	Teptukas, volelis, pulverizatorius
Sąnaudos	8-12kv.m/L
Dulkės nelimpa prie t°+20°C	8 val.
Dengimas emale kitu sluoksniu	16 val
Išfasavimas	1 L; 3 L; 10 L; 20L
Sausų dalelių kiekis	Ne mažiau 56%
Saugojimas	12 mėn. Saugant vėsiai, sausai. Nebijo šalčio.

Gamintojas Biolars, Latvija
Tiekėjas/platintojas UAB Rinvila, www.rinvila.lt