

**NOR MAALI**  
**NORMATOP CLEAR**

**Ypač blizgus apsauginis poliuretaninis 2k lakas, antigrafiti**

Produkto aprašymas 1/2

**Dažų tipas**

Blizgus, skaidrus, dviejų komponentų, poliuretano lakas su alifatiniu izocianato kietikliu. Suteikia aukštos klasės oro sąlygoms atsparų viršutinį sluoksnį. Geros plėvelės kietumo charakteristikos. Produktas taip pat turi anti-grafiti savybės.

**Tipiški ir rekomenduojami naudojimo būdai**

Naudojamas poliuretaninių dažų sistemose, siekiant pagerinti blizgesį ir kad paviršius būtų lengvai valomas.

Ypatumai

Lakas suteikia kietą ir lengvai valomą paviršių.

Grafiti galima pašalinti švelniai patrynus skudurėliu, prieš tai jį sudrėginus su ksilenu. Grafiti turi būti pašalinami per vieną mėnesį nuo jo uždažymo.

**Atsparumas atmosferos poveikiui**

Dažai yra atsparūs saulės ir UV spinduliams

**Techninės charakteristikos**

**Sausos medžiagos kiekis**

Apie 45% pagal tūrį. Sausos medžiagos kiekis 517g/L

**Lakių organinių junginių (LOJ).** Apie 492g/L

Maišymo proporcijos. Dažai (komponentas A)- 2 dalys pagal tūrį

Kietiklis (komponentas B)- 1 dalis pagal tūrį

**Sunaudojimo laikas.** Esant +20°C temperatūrai apytikriai 45min po komponentų sumaišymo

Džiūvimo laikas	Prie +23°C
Paviršius sausas (dulkės nelimpa)	45min
Paviršius sausas lietimui	1,5 val
Paviršius tinkamas naudojimui	Po 5 val

**Teorinė išeiga ir rekomenduojamas plėvelės storis**

Sausa plėvelė	Šlapią plėvelė	Išeiga
20mkm	45mkm	22 kv.m./L
40mkm	90mkm	11 kv.m./L

**Praktinės sąnaudos**

Dažų sąnaudoms gali turėti įtakos dažymo sąlygos (vėjas), dažomų paviršių forma, kokybė, dažų užnešimo metodas

**Spalva: skaidrus**

**Skiediklis** Normatop skiediklis, OH10 arba OH66 (lėtas)

**Instrumentų valymo priemonė-** OH17

**Blizgumas:** blizgus

2/2

**Naudojimo instrukcija**

Paviršiaus paruošimas

Dulkės, alyvos, riebalai ir kitos pašalinės medžiagos, kurios gali užkirsti kelią sukibimui, turi būti pašalintos naudojant tinkamą metodą (SFS-EN ISO 8504-3, SFS EN-ISO 12944-4).

**Gruntas (laku dengiamas paviršius)**

NORMADUR 65 HS, NORMADUR 90 HS,

NORMAFINE HS, HARDTOP XP

**Viršutinis sluoksnis**

NORMATOP CLEAR

Aplinkos sąlygos taikymo metu

Paviršius turi būti sausas ir švarus. Dažymo metu

dažų, oro ir paviršiaus temperatūra

Paviršiaus temperatūra turi būti aukštesnė nei +5 °C, o santykinė drėgmė ne

daugiau nei 80 %. Paviršiaus temperatūra turi būti bent 3

°C virš oro rasos taško.

**Dažymo būdas**

Naudokite beorį arba įprastą- orinį purškimą. Išmaišykite kiekvieną komponentą atskirai, po to supilkite juos abu į vieną indą ir gerai išmaišykite su mikseriu. Komponentų maišymo santykis yra 2:1 (deriva: kietiklis) pagal tūrį. Jei reikia, skieskite 0 - 15 % su skiedikliais -Normatop thinner, OH10 arba OH66 (lėtinantis džiūvimą) . Aukšto slėgio beoriam purškimui naudojamas 0,008- 0,009 colio antgalis. Purškimo kampas priklauso nuo konstrukcijos formos.

Orinio pulverizatoriaus purškimo antgalis 1,0 - 1,8mm, dažoma su 2,5 - 4 barų slėgiu.

Rekomenduojamas DinCup 4 klampumas yra 15–19 sekundžių

(oriniam purškimui)

Kad lako paviršius būtų skaidrus ir lygus, geriau dažyti keletu plonų sluoksnių, negu vienu storu.

Siekiant užtikrinti geriausią įmanomą rezultatą, rekomenduojama, kad dažai prieš naudojimą būtų kambario temperatūros.

Laikymo ir galiojimo laikas

Produktas turi būti laikomas originalioje sandarioje pakuotėje

esant temperatūrai nuo +5 °C iki +30 °C. Saugojimo

sąlygos: laikyti dažus sausoje, gerai vėdinamoje vietoje toliau nuo šilumos ir atviro liepsnos šaltinio.

Laikant kaip aprašyta aukščiau, galiojimo laikas

Komp A iki 2 metų ir neatidarytą komponentą

B iki 1 metų nuo pagaminimo datos. Pagaminimo data ir partija nurodyta dažų etiketėje.

**Saugumo technika**

Prašom laikytis aplinkos apsaugos taisyklių ir saugumo taisyklių, kurios nurodytos ant kiekvienos gaminio pakuotės. Dažymo darbus atlikti gerai vėdinamose patalpose. Vengti dažų garų įkvėpimo, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Vengti dažų patekimo ant odos. Patekus ant odos- nedelsiant nuvalyti efektyviomis valymo priemonėmis, nuplauti muilu ir vandeniu. Patekus į akis- nedelsiant praplauti švariu tekančiu vandeniu ir esant reikalui- kreiptis į gydytoją.

Aukščiau pateikta informacija yra pateikta mūsų žiniomis, remiantis laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi.

Tačiau, kadangi dažai dažnai naudojami nuo mūsų nepriklausančiomis sąlygomis, negalime garantuoti nieko kito, išskyrus pačių dažų kokybę. Pasiliegame teisę keisti pateiktus duomenis be įspėjimo. Prašome susisiekti su mūsų biuru dėl konkretesnės informacijos. Produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui. Jei yra nukrypimų skirtingose techninių duomenų lapų kalbų versijos, pirmenybine laikoma versija anglų kalba.

Gamintojas: NORMAALI-JOTUN (Suomija)

Tiekėjas/platintojas: UAB RINVILA, Prašiškių g. 53, 6 korp. Vilniaus raj. Tel +370 620 13773